

# Test-Report



Institut für Forschung und Entwicklung

**Kunde:** Akustikstoff.com

Adresse: Weschnitzmühle69509 Mörtenbach, Deutschland

**Labor-Auftrag:** V-01-2015

**Artikel:** 560R Hydrophob

**Material:**

**Prüfung:** Wasserabweisung-Spraytest (AATCC 22) und Ölnote (AATCC 18)

Item	Plasma-Batch	Meter	Auftrag Nr.	Auswertung				Bemerkungen
				Spraytest (AATCC 22)		Öl -Note (AATCC 118)		
Waschzyklen				0xHW	1xHW	0xHW	1xHW	
1	8094	98,9	870184	100 (ISO 5)	100 (ISO 5)	6	6	

**Waschen:** Haushaltswäsche

Referenz Detergents: ECE (Phosphate) Standard detergent (ohne optische Aufheller)

Ballast: 2 kg-100 % PES

Wasch Temp: (60 ± 3) °C

Anzahl der Waschen: 1

**Trocknen:** Tumble, 60 °C/20 min

Unterschrift: .....